

ハイモルエマルジョン[®]

(ペタルス[®]EV-300)

日本建築仕上学会・
M-101規格適合品

公共建築協会
評価名簿登録品

JIS A 6203
規格適合品

- ・ハイモルエマルジョン[®]は、モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系 (EVA系)のモルタル接着増強剤です。
- ・ハイモル[®]シリーズや現場調合モルタル等への混入工法においては、下地との接着力及びモルタルの耐摩耗性・耐吸水性・耐衝撃性等を向上させ、高性能なポリマーセメントモルタルが得られます。
- ・また、モルタル塗り付け前の吸水調整材としても、優れた性能を発揮します。

成	分	エチレン酢酸ビニル系エマルジョン
密	度	1.07g/cm ³
粘	度	1,000±200mPa·s(30℃)
外	観	乳白色液体
固	形	45±1%
P	H	4~6

用	途	塗布工法	コンクリート・モルタル下地への塗布
		混入工法	ハイモル [®] ・ハイモル [®] スーパーシリーズの専用混和剤
			既調合モルタルへの混入 現場調合モルタルへの混入
包	装	18kg丸缶入り／4kgポリ缶入り／1kgポリ缶入り	

日本建築仕上材工業会登録

商品名	ハイモルエマルジョン [®] (ペタルス EV-300)
表示登録番号	0305316
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	株式会社レゾナック建材
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	https://www.nsk-web.org/

本製品は ISO 9001 認証事業所によってつくられています。

塗布工法

ハイモルエマルジョン®の5倍希釈液を下地に塗布することによって、下地への吸水を調整する工法です。塗りつけるモルタルの正常な硬化を助け、下地との接着力を高めます。

施工場所	標準希釈比	標準塗布量 (希釈液の量)	施工面積 (1缶当り)
コンクリート 内外壁 天井 床面	ハイモルエマルジョン® EV-300 18kg/缶 + 5倍液 1:4 72ℓ 清水	150 g/m ²	600 m ² /缶
ALC板等 吸水の激しい 下地	ハイモルエマルジョン® EV-300 18kg/缶 + 5倍液 1:4 72ℓ 清水	2回塗り 300 g/m ²	300 m ² /缶

- ・ 施工場所にあわせて上記割合にて希釈してください。
- ・ 下地は乾燥した状態で、刷毛・スプレー・デッキブラシ等にてむらなく塗布してください。
- ・ モルタルの塗りつけは、塗布後下地が乾燥後に行ってください。
- ・ ハイモルエマルジョン®塗布後長時間放置しますと、塵埃等の付着により接着力の低下をまねきますのでご注意ください。

混入工法

ハイモルエマルジョン®をモルタルに混入することによって、モルタルの物性を改善する工法です。モルタルの各種物性を高め、作業性の良い樹脂モルタルが得られます。

	標準混入量 (原液の量)	施工面積
当社既調合モルタル製品 (ハイモル補修用、スーパー等)	※各製品のカタログを参照ください。	
現場調合モルタル 1:3モルタル	セメント 1袋(25kg) + 砂 75kg + ハイモルエマルジョン® EV-300 4~5kg + 清水 8~11ℓ	1:3モルタルとして 約 12.5 m ² (5mm厚)
現場調合モルタル 薄塗用モルタル	セメント 1袋(25kg) + 砂 22.5kg + ハイモルエマルジョン® EV-300 4kg + 清水 6~7.5ℓ	薄塗りモルタルとして 約 17 m ² (2mm厚)

試験項目	試験結果	性能基準 品質性能評価事業の 吸水調整材(Bタイプ)
ディスページョン試験	外観	異常は認められなかった
	全固形分	45.5% (表示値45±1%)
吸水試験	吸水性	0.1g
接着強度試験	標準状態	2.57 N/mm ² B:100%
	熱冷繰返し 抵抗性試験	2.73 N/mm ² B:100%
	凍結融解 抵抗性試験	2.75 N/mm ² B:100%
	熱アルカリ溶液 抵抗性試験	2.13 N/mm ² B:100%

- ・ 試験は、社団法人公共建築協会、建築材料・設備機材等の品質性能評価事業の吸水調整材(Bタイプ)に定められた試験方法に準拠した。

試験項目	試験結果	品質基準 JIS A 6203:2000 セメント混用ポリマーディスページョン 及再乳化形粉末樹脂
ディスページョン試験	外観	粗粒子、異物、凝固物などは認められなかった
	密度 g/cm ³	1.062(20.0℃)
	pH	5.0(20.0℃)
	粘度 mPa·s	1042(20.0℃)
ポリマーセメントモルタル試験	不揮発分 %	45.5
	フロー値 mm	168
	曲げ強さ N/mm ²	10.8
	圧縮強さ N/mm ²	44.4
	接着強さ N/mm ²	2.2
	吸収率 %	2.1
	透水量 g	0.6
	長さ変化率 %	0.045

- ・ 試験は、JIS A 6203：2000「セメント混用ポリマーディスページョン及び再乳化形粉末樹脂」の試験方法に準拠した。

注意事項

〔施工上の注意〕

- 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
- 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。

〔使用上の注意〕

- 取扱いは、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- 取扱いはうがい及び手洗いを充分に行ってください。
- 使用後の器具類は早めに水洗いしてください。

〔応急処置〕

- 目に入った場合：直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合：付着した衣服、靴を脱ぎ、付着した部分を水または微温湯を流しながら洗浄してください。
- 誤飲した場合：多量の水または食塩水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〔保管上の注意〕

- 凍結や直射日光を避ける為に必ず室内(5~40℃)に保管してください。
- 開封後の使用残は密封した状態で保管してください。
- 購入された材料は、製造日から12ヶ月以内に使用しってください。

〔運送上の注意〕

- 運搬に際しては、内容物の漏れが無い事を確認し、転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。積み降ろしも同様に願います。

〔廃棄上の注意〕

- 内容物及び使用済み空容器を廃棄する場合には、都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

〔漏出時の注意〕

- 流路を毛布・土嚢等を用いてせき止めバキューム等で汲み上げるか、少量の場合はおが屑、ウエス、乾燥砂に吸収させて回収し、焼却してください。

〔環境への配慮〕

- 海・河川・湖沼・池・下水道・公共用水域等へ流入すると、広範囲にわたって汚濁汚染することとなるので、絶対に廃棄したり捨てないでください。
- 万が一流入した場合は地方自治体の担当者に直ちに連絡してください。
- また、地下水を汚染する恐れのある地中には捨てないでください。

このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

株式会社レゾナック建材

■本社・営業部

〒221-8517
横浜市神奈川区恵比須町8番地
TEL (045) 444-1691
FAX (045) 444-1699
https://rkc.resonac.com/dobokuzai_kp/

■仙台営業所 〒983-0841
■名古屋営業所 〒460-0008
■大阪営業所 〒532-0011
■福岡営業所 〒810-0001
■関東SCMセンター 〒120-0024
■東北SCMセンター 〒983-0034
■中部SCMセンター 〒452-0837
■関西SCMセンター 〒567-0058

仙台市宮城野区原町3-7-14
名古屋市中区栄3-11-23
大阪市淀川区西中島6-5-3
福岡市中央区天神4-1-1
足立区千住閑屋町1-4
仙台市宮城野区扇町1-7-2
名古屋市西区十方町172
茨木市西豊川町14-3

TEL (022) 742-5077 FAX (022) 291-1911
TEL (052) 249-3151 FAX (052) 249-3152
TEL (06) 6100-2202 FAX (06) 6100-1232
TEL (092) 737-5061 FAX (092) 737-5062
TEL (03) 3881-5001 FAX (03) 3870-3952
TEL (022) 231-2070 FAX (022) 231-2073
TEL (052) 501-2421 FAX (052) 501-2424
TEL (072) 641-6399 FAX (072) 641-6401

【ISO 9001 品質マネジメントシステム登録事業所】