

レベルアップ天端用



ゼロアスベスト製品
レゾナック建材のプレミックスモルタルは全て、石棉や石棉関連の素材を含まないゼロアスベスト製品です。

業務用

工期短縮

- ・基礎コンクリート打設から天端仕上げまで1日の工程で仕上がります。

抜群の施工性

- ・流動性・レベリング性に優れ、流し込みと簡単なならしだけで、仕上り面精度が向上します。

荷 姿	25kg防湿紙袋入り		
標準塗厚	10mm～15mm厚		
練り混ぜ水量	清水 約6.0L～約6.5L/袋		
1袋当り、 施工長さの目安 (m/袋)	施工厚さ	基礎幅	
		12cmの場合	15cmの場合
		10mm厚	約12.5m
15mm厚	約8.3m	約6.7m	
練り上がり量	約15L/袋		

適用部位	一般住宅の住宅基礎天端面
適用下地	コンクリート

※用途につきましてご不明な点がございましたら、施工前に必ず当社へご相談ください。

日本建築仕上材工業会登録

商品名	レベルアップ天端用
表示登録番号	1212009
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	株式会社レゾナック建材
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	https://www.nsk-web.org/

本製品は、JCQAによりISO9001認証された製造事業所によりつくられています

1 レベル出し

○天端ビス等を用いて、仕上げ面のレベル出しを正確に行います。
天端ビス等の間隔は約1mとします。

2 コンクリート打設

○コンクリートは、レベルアップ天端用の打設を見込んで10mm程度控えて打設を行い、木鏡である程度平滑にしてください。

3 下地処理


※レベルアップ天端用の打設がコンクリート打設の当日、翌日以降に関係なく、コンクリート打設面を目荒しすることは、付着性の向上、浮き防止として有効ですので、必ず行ってください。

[コンクリート打設当日にレベルアップ天端用を施工する場合]
○コンクリートのブリージング水が引いた後に、ブリージングによるレイタンス及び表面のごみ等の除去を兼ねて刷毛、ブラシ等で目荒しを行ってください。部分的にブリージング水が残っている場合は、スポンジ等で除去し、目荒しを行ってください。
[コンクリート打設翌日以降にレベルアップ天端用を施工する場合]
○コンクリート表面のレイタンス・ゴミ・埃・油分等は必ず除去し、ハイモルエマルジョンEV-300を清水で5倍液(EV-300 1:清水 4)に希釈して塗布、乾燥後に施工してください。

4 練り混ぜ

レベルアップ天端用 + 清水

1袋(25kg) + 約6.0L-6.5L



所定量の清水(6.0L~6.5L)を容器に入れ、ハンドミキサー等で攪拌しながらレベルアップ天端用(1袋)を徐々に加え、全量投入後3分以上練り混ぜてください。
※練り混ぜ水量は、夏季・冬季・乾燥速度などの環境条件によって練り混ぜ水量幅内で調整を行ってください。
※練り混ぜ後、15分以内にお使いください。
※粉体を追加する練り直し、水を加えての練り直しは避けてください。

5 打設

○打設はレベルポイントに合わせて正確に行います。
レベルアップ天端用は流動性が高いので、堰板を用いるとより正確にレベルが取れます。
打ち継ぎ部分は金鏡でなじませながら、ならしてください。

6 養生

○季節や天候を問わず、レベルアップ天端用を施工後は、必ずシート養生を行ってください。
養生期間は夏季3日(冬季7日)以上としてください。

⚠ 詳細は施工要領書をご確認ください。標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

試験項目	試験結果	試験方法
フロー値 mm	0分 274	JASS15 M-103準拠
凝結時間 時間 - 分	始発 13-30	
	終結 17-15	JIS A 6916準拠
曲げ強度 N/mm ²	材齢28日 7.6	
圧縮強度 N/mm ²	材齢28日 32.4	JASS15 M-103準拠
下地接着強度 N/mm ²	材齢7日 2.2	
	材齢28日 2.8	
耐衝撃性	材齢14日 割れ及び剥れは認められなかった	

※練り混ぜ水量:6.0L/25kg
試験場所:(株)レゾナック建材技術部内
記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。

注意事項

- 〔施工上の注意〕**
 - 気温が5℃以下の時は施工を中止するか、適切な保温、採暖を行ってください。
 - 施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れのある場合は施工を中止してください。
 - やむを得ず施工する場合は、適切な養生(シート養生等)を行い、直接雨や雪がかからないようにしてください。強度不足や白華(エフロ)の原因となります。
 - 現場にて砂、セメント等を追加混入することは絶対に避けてください。
 - セメント製品に特有の現象である白華(エフロ)が発生することがありますが、品質には異常ありません。
- 〔保管上の注意〕**
 - 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、直射日光を避け、地面に直接放置しないでください。
 - 購入された材料は、製造日から4か月以内に使用しきってください。
- 〔運送上の注意〕**
 - 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
 - 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
 - 湿気、水濡れに注意してください。
- 〔廃棄上の注意〕**
 - 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 〔漏出時の注意〕**
 - 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などで回収してください。
 - 排水は中和、希釈処理などを行い、河川等に直接流出しないようにしてください。
- 〔取扱い時の注意〕**
 - 取扱いは必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用してください。
 - 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
 - 取扱い後はうがい及び手洗いを充分に行ってください。
 - 取扱い後の器具類は早めに水洗いしてください。
- 〔応急措置〕**
 - 皮膚に付着した場合は：皮膚は多量の水で洗浄してください。汚染された衣類を脱いでください。
 - 皮膚刺激が生じた場合は医師の診断又は手当を受けてください。
 - 眼に入った場合は：水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて
- 〔飲み込んだ場合〕**
 - 飲み込んだ場合：口をすすいでください。無理に吐かせないでください。
 - 気分が悪いときは医師に連絡してください。
- 〔容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。直ちに医師の診断を受けてください。〕**

このカタログの記載内容は2023年1月現在のものです。製品改良のためにことわりなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
カタログに記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。安全上の注意事項の詳細については別途、安全データシート(SDS)をご参照ください。

株式会社レゾナック建材

■本社・営業部

〒221-8517
横浜市神奈川区恵比須町8番地
TEL(045)444-1691
FAX(045)444-1699
https://rkc.resonac.com/dobokuzai_kp/

■仙台営業所	〒983-0841	仙台市宮城野区原町3-7-14	TEL (022) 742-5077	FAX (022) 291-1911
■名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄3-11-23	TEL (052) 249-3151	FAX (052) 249-3152
■大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-5-3	TEL (06) 6100-2202	FAX (06) 6100-1232
■福岡営業所	〒810-0001	福岡市中央区天神4-1-1	TEL (092) 737-5061	FAX (092) 737-5062
■関東SCMセンター	〒120-0024	足立区千住関屋町1-4	TEL (03) 3881-5001	FAX (03) 3870-3952
■東北SCMセンター	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町1-7-2	TEL (022) 231-2070	FAX (022) 231-2073
■中部SCMセンター	〒452-0837	名古屋市中区西郷17-2	TEL (052) 501-2421	FAX (052) 501-2424
■関西SCMセンター	〒567-0058	茨木市西豊川町14-3	TEL (072) 641-6399	FAX (072) 641-6401

【ISO 9001 品質マネジメントシステム登録事業所】