

試験結果報告書

製品名：ハイモル®ネオ（大阪製造品）

試験名称：JIS A 6916:2021 建築用下地調整塗材（CM-2）

2025年 3月 1日

株式会社レゾナック建材

品質保証グループ



1. 試験

ハイモル®ネオにおける、「JIS A 6916:2021 建築用下地調整塗材 (CM-2)」の性能適合性の確認を行う。

2. 試験内容

「JIS A 6916:2021 建築用下地調整塗材 (CM-2)」に定められた試験方法により下記項目の試験を行った。

- ① 軟度変化試験
- ② 耐ひび割れ試験
- ③ 耐衝撃性試験
- ④ 曲げ強さ試験
- ⑤ 圧縮強さ試験
- ⑥ 付着強さ試験 (標準養生、低温養生)
- ⑦ 吸水試験
- ⑧ 透水試験
- ⑨ 長さ変化試験
- ⑩ 仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性試験
- ⑪ 仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性試験

3. 商品名・種類及び使用方法

表-1. 商品名及び調合

商品名		ハイモル®ネオ
種類		セメント系下地調整厚塗材 2 種 下地調整塗材 CM-2
正味質量	粉体	25kg/袋
使用方法	基本調合	粉体:ハイモル®ネオ:水 =25kg:1.5kg:5.8kg
	標準塗面積	約 1.8m ² /袋 (塗厚 10mm)
	標準塗厚	0~15mm
	可使時間	約 60 分

4. 試験条件

① 試験室及び養生室の状態

表-2. 試験室及び養生室の状態

	温度(°C)	湿度(%)
試験室	20±5	65±20
一般養生室	20±2	65±10
湿空養生室		80以上

② 調合及び塗厚

表-3. 調合及び塗厚

調合	粉体：ハイエルマルゾン：水 =1500g：90g：300g
塗厚	10mm

③ 付着強さ試験用基板の表面処理方法

プライマー（ハイエルマルゾン EV-300）の5倍液（プライマー：清水=1：4）を刷毛で1回（150g/m²）塗布し、皮膜が乾燥するまで静置する。

5. 試験結果

① 軟度変化試験

軟度変化試験の結果を、表-4に示す。

表-4. 軟度変化試験結果

	フロー値		軟度変化 (%)
	初期	60分静置後	
1	145	140	3.4
2	145	139	4.1
3	144	139	3.5
平均	—	—	4

② 耐ひび割れ試験

耐ひび割れ試験の結果を、表-5 に示す。

表-5. 耐ひび割れ試験結果

番号	試験結果
1	ひび割れの発生は認められなかった
2	ひび割れの発生は認められなかった
3	ひび割れの発生は認められなかった

③ 耐衝撃性試験

耐衝撃性試験の結果を、表-6 に示す。

表-6. 耐衝撃性試験結果

番号	試験結果
1	ひび割れ及び剥がれの発生は認められなかった
2	ひび割れ及び剥がれの発生は認められなかった
3	ひび割れ及び剥がれの発生は認められなかった

④ 曲げ強さ試験

曲げ強さ試験の結果を、表-7 に示す。

表-7. 曲げ強さ試験結果

番号	曲げ強さ (N/mm ²)
1	8.4
2	8.8
3	8.8
平均	8.7

⑤ 圧縮強さ試験

圧縮強さ試験の結果を、表-8 に示す。

表-8. 圧縮強さ試験結果

番号	圧縮強さ (N/mm ²)	
	1	28.4
2	26.6	26.9
3	27.8	27.8
平均	27.5	

⑥ 付着強さ試験（標準養生、低温養生）

付着強さ試験（標準養生、低温養生）の結果を、表-9 に示す。

表-9. 付着強さ試験（標準養生、低温養生）結果

番号	標準養生		低温養生	
	付着強さ (N/mm ²)	破断位置	付着強さ (N/mm ²)	破断位置
1	1.6	下地調整塗材	1.8	下地調整塗材
2	2.0	下地調整塗材	1.8	下地調整塗材
3	1.5	下地調整塗材	1.6	下地調整塗材
平均	1.7		1.7	

⑦ 吸水試験

吸水試験の結果を、表-10 に示す。

表-10. 吸水試験結果

番号	吸水前の質量 (g)	吸水後の質量 (g)	吸水量 (g)
1	307.22	308.77	1.55
2	313.24	314.69	1.45
3	308.69	310.13	1.44
平均	-	-	1.5

⑧ 透水試験

透水試験の結果を、表-11 に示す。

表-11. 透水試験結果

番号	透水量 (mL/h)
1	0.0
2	0.0
3	0.0
平均	0.0

⑨ 長さ変化試験

長さ変化試験の結果を、表-12 に示す。

表-12. 長さ変化試験結果

番号	長さ変化率 (%)
1	-0.15
2	-0.15
3	-0.15
平均	-0.15

⑩ 仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性試験

仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性試験の結果を表-13 に示す。

表-13. 仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性試験結果

	温冷 10 サイクル後の 表面状態	付着強さ (N/mm ²)	破断位置
1	割れ、膨れ及び剥がれは認められなかった	2.1	下地調整塗材/仕上材
2	割れ、膨れ及び剥がれは認められなかった	1.2	下地調整塗材/仕上材
3	割れ、膨れ及び剥がれは認められなかった	1.3	下地調整塗材
平均		1.5	

- ⑪ 仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性試験
仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性試験の結果を表-14に示す。

表-14. 仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性試験結果

	付着強さ (N/mm ²)	破断位置
1	1.3	下地調整塗材
2	1.1	張付用モルタル
3	1.2	張付用モルタル
平均	1.2	

6. 試験結果一覧表

試験結果一覧表を表-15に示す。

表-15. 試験結果一覧表

試験項目		試験結果	品質基準 (JIS A 6916:2021) CM-2	品質基準値に 対する適・不適
軟度変化 (%)		4	-20~20	適
耐ひび割れ性		ひび割れの発生は認められなかった	ひび割れない	適
耐衝撃性		ひび割れ及び剥がれの発生は認められなかった	ひび割れ及び剥がれない	適
曲げ強さ (N/mm ²)		8.7	5.0 以上	適
圧縮強さ (N/mm ²)		27.5	10.0 以上	適
付着強さ (N/mm ²)	標準養生時	1.7	1.0 以上	適
	低温養生時	1.7	0.7 以上	適
吸水量 (g)		1.5	2.0 以下	適
透水量 (mL/h)		0.0	0.5 以下	適
長さ変化 (%)		-0.15	0~-0.15	適
仕上材が 複層仕上塗材 の場合の 耐久性	表面状態	割れ、膨れ及び剥がれは認められなかった	割れ、膨れ及び剥がれない	適
	付着強さ (N/mm ²)	1.5	1.0 以上	
	破断位置	下地調整塗材 下地調整塗材/仕上材	仕上塗材だけで破断した場合は付着強さは0.7以上	
仕上材がセラミックタイルの場合の耐久性 (N/mm ²)		1.2	0.6 以上	適

*本試験結果は、弊社 試験室で行った結果であり、製品の保証値ではありません。

以上